

MTR使用方法

使用法①: 混ぜ込み法

- ・鉄製もしくはポリ容器に鉄粉を適量入れ、MTRを加えながらスコップなどでよく混ぜてご使用ください。

※point: MTRの使用量により防錆効果が異なりますのでご注意ください。
(目安としては、鉄粉の色が全体的に白銀色→濃い灰色になり湿り気を帯びる程度が最適です。)

使用法②: 浸漬法

- ・鉄製もしくはポリ容器に鉄粉を適量入れ、MTRを鉄粉がしっかりと浸かるまで投入し、塩ビパイプやスコップなどで良く攪拌を行ってからそのまま10分～24時間浸漬後、上澄み液を分離して下さい。

※point: この時、鉄粉中の赤サビやゴミが表面に浮かびあがりますので、上澄み液を軽く攪拌しながら分離致しますと、それら不純物を除去する事が出来ます。

<防錆力について>

- ・自社規格による塩水噴霧及び塩水浸漬テストで2週間における耐食性を実現。
(これは普通環境下で1年を遥かに凌ぐ防錆効果となります。)
- ・また、以下の条件下では耐食性が下がってしまうのでご注意ください。

①多湿環境下。

②処理品の水洗及びそれに値する行為。

- ・処理品が乾燥しますと白い粉状の物が多少析出しますが、製品の成分が析出したのであり、製品に問題はありませぬのでそのままのご使用ください。

<その他使用実績>

- ・ドリル研磨、バレル研磨の際に出る冷却水に混じる鉄粉の防錆など。

上記の使用方法は花火用鉄粉防錆剤の基本的なご使用方法となりますので、ご使用環境、状況、設備などに合わせてご使用下さい。

<本製品のご使用にあたりましては同封のMSDSをよくご確認してからご使用下さい。>

- ・その他、製品に関してご不明な点、ご要望などがございましたらお気軽御連絡下さい。